

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

WPC AQUAPRO

impregnante colorato per wpc

Cod. IA1300XX

Impregnante acrilico all'acqua per la mordenzatura e la protezione del WPC in ambienti esterni ed interni. Protegge il manufatto trattato dall'acqua e dalla radiazione UV. Può essere utilizzato sia per il trattamento del WPC nuovo, che per il ripristino del WPC ingrigito.

WPC AQUAPRO è disponibile in diverse varianti colorate. Tutte le varianti sono miscibili fra loro.

Confezione standard: secchiello in plastica da 5 Lt



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

WPC nuovo: lavare con una soluzione di acqua e WPC DETER PRO, risciacquare accuratamente e lasciare asciugare.

WPC ingrigito: applicare a pennello il nostro detergente PULIDECK e attendere per almeno 15-20 minuti. Rimuovere la patina superficiale con una spazzola semirigida o uno scotch brite rosso. Risciacquare con acqua e lasciare asciugare (la rimozione della patina può essere eseguita anche con idropulitrice).

APPLICAZIONE

A supporto asciutto applicare una o due mani di WPC AQUAPRO a pennello, a tampone o a spruzzo.

MANUTENZIONE

Per la semplice pulizia, lavare la pavimentazione in WPC con una soluzione di acqua e WPC DETER PRO.

Per un ripristino della pavimentazione ingrigita, trattare la pavimentazione con PULIDECK come descritto sopra e procedere ad un nuovo trattamento.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di non applicare in condizioni di esposizione diretta al sole e, in ogni caso, in condizioni climatiche avverse quali pioggia, neve, gelo.
- In ogni caso si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e l'80%.
- Il tono delle tinte può variare notevolmente a seconda del tipo di WPC, della sua preparazione, delle modalità di applicazione e delle quantità di prodotto applicato. Si consiglia quindi di effettuare delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Viscosità	14" F4 ± 4" F4
Peso specifico	1.02 ± 0.05
Ph	8.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20 min.
Sovrapplicabilità dopo / entro	2 / 24 ore
Essiccazione completa	4 – 8 giorni
Resa media per mano	15 – 20 m ² /l
Pulizia attrezzi	IDROCLEANER
Diluizione	ACQUA BLU
Massima diluizione consentita	100%
VOC %	5% ± 1%
Massimo contenuto VOC g/l	60 g/l
Massimo VOC consentito (cat. f BA Impregnante a basso spessore per legno)	130 g/l

Teme il gelo!

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.