

# DECK PROTECT (impregnante per legno esterno) Cod. IA1400

# CARVER



## DESCRIZIONE

**Deck Protect** è un impregnante all'acqua studiato appositamente per la protezione di tutti i tipi di legno comunemente utilizzati all'esterno: per i legni trattati in autoclave, per i legni esotici (ipè, teak, bangkirai, camaru, padouk, movingui, ecc...), per i legni duri europei (rovere, castagno, acacia, legni rustici, ecc...), per i legni teneri (cedro rosso, larice, douglas, ecc...) anche nelle versioni termo-trattate (pino, abete, ecc...).

**Deck Protect** penetra in profondità ed è particolarmente idoneo al trattamento protettivo di specie legnose difficili da impregnare quali ipè, iroko, teak, ecc..., in particolar modo quando utilizzate su superfici orizzontali, quali piani esterni, passatoie, bordi piscina, patii.

**Deck Protect** può essere applicato direttamente su legni tropicali nuovi senza bisogno di alcun pretrattamento chimico.

**Deck Protect** rappresenta un'importante innovazione nella protezione del decking e dei mobili da esterno in legno, e la sua facilità di applicazione, la sua elevata prestazione il suo lieve odore, assieme agli stringenti requisiti ambientali utilizzati nella formulazione, indicano che il prodotto è a bassissimo impatto ambientale e salvaguardia la salute dell'operatore.

Applicando due mani di **Deck Protect** come indicato nelle istruzioni, si ottiene una buona impregnazione del legno senza il pericolo di successive pelature o scagliature.

**Deck Protect** è disponibile in 3 differenti tonalità: neutro, legno chiaro e legno scuro.

**Deck Protect** è disponibile in barattoli metallici da 0.75Lt e da 5 Lt.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Il legno deve essere perfettamente sano, pulito e asciutto, senza tracce di resina, grasso, o prodotti applicati in precedenza diversi da **Deck Protect**.

(Attenzione: **Deck Protect** non può essere applicato su una superficie che abbia subito un altro tipo di trattamento impregnante. In tal caso carteggiare fino a legno grezzo, o effettuare un trattamento di sverniciatura).

-Il legno precedentemente impregnato e ormai ingrigito deve essere pretrattato con Pulideck.

-Il legno che è stato contaminato da funghi o parassiti, deve essere carteggiato, pulito, e trattato con un apposito prodotto biocida che non lasci residui untuosi sulla superficie.

-Legni tropicali che trasudano resina devono essere puliti con uno straccio imbevuto d'acetone.

-Sui legni che hanno subito trattamenti termici, effettuare un trattamento preliminare su una piccola zona e valutare il risultato ottenuto, prima di procedere sull'intera superficie.

-Su legni con superficie molto liscia, lucida o dall'aspetto compatto, eseguire una carteggiatura preliminare con carta fine. Questa aiuta ad aprire il poro del legno e permette al prodotto di penetrare nel supporto.

-In ogni caso rimuovere la polvere dalla superficie prima di effettuare l'applicazione del prodotto.

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione. Agitare bene la latta prima dell'uso e durante l'uso.
- Applicare la prima mano lungo vena utilizzando un pennello o un rullo. Prestare particolare attenzione in corrispondenza di scanalature, giunti, e venature profonde. Appena la superficie trattata perde il suo aspetto lattiginoso (nel giro di pochi minuti), applicare una seconda mano di **Deck Protect** senza attendere la completa essiccazione del prodotto. Dopo alcuni minuti passare un pad bianco asciutto sulla superficie per ottenere una finitura più uniforme.  
Attenzione: per garantire una penetrazione ottimale di **Deck Protect** nel legno, assicurarsi che questo sia asciutto al momento dell'applicazione (dovrebbero essere trascorsi almeno tre giorni di caldo senza pioggia).
- Si raccomanda di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra 12°C e 28°C, con umidità relativa inferiore all'85%.
- Affinché il prodotto possa essiccare correttamente assicurarsi che le previsioni meteorologiche garantiscano almeno 24 ore di assenza di precipitazioni dal momento dell'applicazione.
- Non applicare sotto il sole diretto, in particolare sui legni scuri che possono riscaldarsi fino a raggiungere i 50°C.
- Il tono delle tinte può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità di applicazione, e della quantità di prodotto applicato.
- Utilizzare il prodotto solo in zone ben ventilate.
- Allontanare le piante dal luogo di applicazione.

- Protezione ad alta prestazione per il legno e l'ambiente
- Resistente alla radiazione UV
- Non sfoglia dalla superficie
- Impregna e protegge decking, pavimenti e passerelle esterne in legno
- Rapida essiccazione
- Facile manutenzione
- Per tutti i tipi di legno inclusi quelli trattati in autoclave
- Formulazione speciale per uso all'esterno

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso utilizzando Idrocleaner o acqua.

## CONSERVAZIONE

- Proteggere il prodotto dal gelo. Prestare particolare attenzione quando viene lasciato a bordo dei furgoni.
- Chiudere accuratamente la latta dopo l'utilizzo.
- E' consigliabile conservare il prodotto ad una temperatura variabile tra 15 e 25°C

## MANUTENZIONE

- Eseguire la pulizia ordinaria utilizzando il nostro detergente Deterwood
- Se si notano cambi di colore o un principio di ingrigimento, eseguire un trattamento con Pulideck, risciacquare accuratamente, ed effettuare un nuovo trattamento con **Deck Protect**. Non eseguire questo trattamento se non ci sono evidenti segni di deterioramento del precedente trattamento.
- Se il legno è particolarmente deteriorato può essere necessaria anche una leggera carteggiatura prima di eseguire un nuovo trattamento.
- Attenzione: l'aspetto del legno trattato evolve normalmente nel tempo a causa dell'esposizione alla radiazione UV e all'acqua. Il colore tende a schiarire nel tempo, e l'idrorepellenza a ridursi. Questi segni indicano che è necessario procedere ad un nuovo intervento manutentivo.

## DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Viscosità	11°F4 ± 1°F4
Peso specifico	1.01 ± 0.01
pH	9.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20-30 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	20-30 minuti
Cauta calpestabilità dopo	12 ore
Essiccazione completa	6-8 giorni
Resa media per mano	
Su legni esotici	10-12 m <sup>2</sup> /litro
Su legni teneri	8-10 m <sup>2</sup> /litro
Trattamento di manutenzione	12-15 m <sup>2</sup> /litro
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
	ACQUA
VOC (1999/13CE)	2.9 %
VOC (2004/42/CE)	29 g/Lt
Massimo VOC consentito (cat. F BA impregnati per legno che formano una pellicola di spessore minimo)	130 g/Lt

**Teme il gelo!**

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

**Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti**

*N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.*