

CARVER

by Blanchon
GROUP

COLORHIT

Impregnante colorato concentrato per legno

Cod. MO5100XX

Impregnante acrilico concentrato all'acqua per la mordenzatura e la protezione totale del legno in ambienti interni ed esterni. Protegge il manufatto trattato dall'acqua e dalla radiazione UV ed è sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti all'acqua per interni ed esterni.

COLORHIT è disponibile nella variante-base neutra (che può essere modificata mediante l'aggiunta delle nostre paste colorate concentrate AQUAPAST) e in 18 varianti colorate. Tutte le varianti sono miscibili fra loro.



MORDENZATURA DEL PARQUET

Levigare il supporto con grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere, e procedere scegliendo una delle seguenti modalità:

- Applicare una mano di EPSILON o FAST 2004 diluiti con il 20-30% di DILUENTE GRIP. Carteggiare con carta o rete 180 e applicare una mano a tampone di COLORHIT diluito con il 20% di DILUENTE GRIP. **Senza carteggiare** applicare una mano di fondo o di finitura, rispettando i tempi indicati in tabella. Quindi carteggiare, facendo attenzione a non sfondare il film, e applicare una seconda mano di finitura. (Questo ciclo non è consigliabile in condizioni di alta temperatura e bassa umidità relativa, in quanto viene ridotto notevolmente il tempo aperto per l'applicazione).
- Applicare a rullo o pennello tre mani di finitura addizionata con 2-5% di COLORHIT colorato, carteggiando tra una mano e l'altra.

Colore bianco:

- Si consiglia di applicare in prima mano FONDO 300 o EPSILON diluiti con il 20% di diluente GRIP. Carteggiare e mordenzare il legno secondo una delle modalità esposte. In ogni caso si consiglia di addizionare la finitura con il 2-4% di COLORHIT bianco (eseguire prova preliminare).

TRATTAMENTO DI SERRAMENTI E MANUFATTI IN LEGNO PER ESTERNI

Levigare il supporto con grana 180÷220, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere, e procedere scegliendo una delle seguenti modalità:

- Applicare a tampone o spugna una mano di COLORHIT colorato. Senza carteggiare applicare a pennello o spruzzo due mani di AQUANATUR o AQUA-WD additivate con il 5% di COLORHIT colorato.
- Applicare a pennello o spruzzo una mano di COLORHIT diluito con il 40% di ACQUA BLU. Senza carteggiare applicare a pennello o spruzzo due mani di AQUANATUR o AQUA-WD possibilmente additivate con il 5% di COLORHIT colorato.

Colore bianco:

- Applicare COLORHIT bianco in prima mano secondo le modalità esposte (nel caso di estrazioni indesiderate eseguire un'applicazione preliminare con due mani di IDROPROTECT o una di COLORHIT neutro diluito al 50%). Per un effetto coprente finire il lavoro con due mani a spruzzo o pennello di AQUACOLOR bianco. Per un effetto mordenzante finire il lavoro con due mani a pennello o spruzzo di AQUACOLOR neutro addizionato con il 5% di COLORHIT bianco.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e l'80%.
- Il tono delle tinte può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità di applicazione e delle quantità di prodotto applicato. Si consiglia quindi di effettuare delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Viscosità	20" F4 ± 4" F4
Peso specifico	1.0 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20 min.
Sovrapplicabilità dopo / entro	3 / 24 ore
Essiccazione completa	5 - 10 giorni
Resa media per mano (a spugna o tampone)*	15 - 20 m ² /l
Resa media per mano (a pennello o spruzzo)*	10 - 15 m ² /l
Pulizia attrezzi	IDROCLEANER
Diluizione	ACQUA BLU
Massima diluizione consentita	100 %
VOC %	6% ± 1%
Massimo contenuto VOC g/l	70 g/l
Massimo VOC consentito (cat. f BA Impregnante a basso spessore per legno)	130 g/l

* in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

Teme il gelo!

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.