

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

ATTIVATORE

Impregnante di pre-trattamento per legni non tannici

- ✓ Indispensabile per ottenere l'effetto anticato e ingrigito su legni non tannici
- ✓ Da usare in combinazione con MATERICO E VINTAGE GRAY
- ✓ Utilizzabile su legni sia da interni che da esterni

Cod. MO5301



ATTIVATORE è un impregnante acido all'acqua da utilizzare in combinazione con MATERICO o VINTAGE GRAY (vedi le relative Schede Tecniche), per conferire al legno un maggiore effetto anticato. Il risultato ottenuto varia a seconda dell'anticante che si sceglie di usare in combinazione con ATTIVATORE. Il pre-trattamento del legno con ATTIVATORE è indispensabile per ottenere l'ingrigimento e l'invecchiamento di specie per niente o poco tanniche quali: Acero, Frassino, Faggio, Pino Bianco, ecc. ATTIVATORE è molto utile per uniformare l'effetto dei reattivi su partite di legno molto alburnate ed è idoneo sia su cicli da interno che da esterno.

Prima dell'applicazione di qualsiasi finitura (oli, vernice, ecc.) il legno trattato con ATTIVATORE deve sempre essere trattato anche con MATERICO E VINTAGE GRAY.

In caso di trattamenti su parquet, ATTIVATORE è particolarmente indicato per applicazioni in cicli industriali o artigianali fuori opera (pavimentazioni non ancora posate).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Levigare il supporto eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice (ultimo passaggio consigliato con abrasivi grana 100-120).

APPLICAZIONE

- Applicare ATTIVATORE secondo le rese mediante rullo, pennello, spugna o a spruzzo (in quest'ultimo caso si consiglia di tirare successivamente il prodotto applicato con un pennello o uno straccio per omogeneizzarne l'aspetto).
- Dopo 2-4 ore procedere all'applicazione di una delle varie versioni di MATERICO o di VINTAGE GRAY (vedere le relative Schede Tecniche).

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra i +10°C e i 35°C, con umidità relativa fra il 35% e il 75%.
- **Il tono finale ottenuto dal legno può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità applicative, della quantità di prodotto applicato e della finitura utilizzata.** Si consiglia quindi di effettuare delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro.
- nel medio lungo periodo potrebbero verificarsi delle variazioni di tonalità sul legno trattato.

- Il prodotto è leggermente acido. Durante il suo utilizzo si consiglia l'uso di guanti in gomma, vestiario idoneo e, nel caso di applicazione a spruzzo, di mascherina.
- Il prodotto potrebbe macchiare indelebilmente sia oggetti metallici che rivestimenti in pietra naturale, prestare le dovute attenzioni durante il suo utilizzo.
- Il prodotto ha una lieve azione corrosiva sull'alluminio. In caso di applicazione a spruzzo lavare molto bene la pistola dopo il suo utilizzo.
- Per un'applicazione su linea industriale è necessario utilizzare macchinari e componentistica resistenti agli acidi.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido bruno
Peso Specifico	1.00 ± 0.02
pH	4.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20-30 minuti
Sovrapplicazione dopo	2-4 ore
Resa media per mano (spugna o tampone)	15-30 m ² /l
Resa media per mano (a pennello o spruzzo)	10-20 m ² /l
Diluizione e Pulizia degli attrezzi	Acqua

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.