

# CARVER

by Blanchon  
GROUP

# CARVER SEAL

## Sigillante

Cod. SO3090

Sigillante acrilico, appositamente studiato per il riempimento delle fessure del parquet: piccole stuccature, fuga tra pavimento e zoccolino, vuoto antistante le soglie, ecc. .

Il prodotto è plastoelastico, carteggiabile , sovraverniciabile , esente da VOC e inodore.

Disponibile nei seguenti colori: rovere, doussiè, teak (idoneo anche per iroko chiaro e cabreuva), ipè (idoneo anche per iroko scuro).



## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte.

## APPLICAZIONE

Tagliare la punta del terminale filettato ed avvitare il beccuccio. Estrudere il prodotto tramite l'apposita pistola e lisciare la stuccatura con una spatola piatta. Per evitare di sporcare i bordi, si consiglia di proteggerli con del nastro adesivo da imbianchino, da rimuovere subito dopo l'applicazione.

## AVVERTENZE

- Eventuali residui di sigillante fresco possono essere eliminati con NET PARQUET, mentre il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Durante la fase di essiccazione l'area di lavoro deve essere ventilata.
- Il prodotto fresco può causare irritazione alla pelle. In caso di contatto lavarsi con acqua e sapone.

## DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	pasta colorata
Temperatura di applicazione	da 5°C a 45°C
Tempo aperto	30 minuti
Tempo di essiccazione (profondità 5 mm)	4 - 5 ore
Tempo di attesa per la sovraverniciatura	24 ore
Tempo di attesa per la carteggiatura	24 ore
Tempo di attesa per la calpestabilità	24 ore
Confezione	cartuccia da 300 cc

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.**

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.