

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

VINALCOL

Colla vinilica

Cod. S07545

Colla acetovinilica adatta all'incollaggio delle giunzioni dei parquet prefiniti in legno o laminato, e all'assemblaggio di mobili, rivestimenti e altri materiali in legno. Il prodotto è particolarmente indicato anche quando sia richiesta stabilità termica e resistenza all'acqua. L'incollaggio raggiunge la classe di resistenza D3 secondo la norma DIN EN 204. VINACOL non altera la colorazione naturale del legno. Il prodotto è inodore ed esente da VOC. **Confezione:** Flacone di plastica con beccuccio da 0,5 kg.



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte.

APPLICAZIONE

Stendere VINACOL sul supporto ed esercitare pressione per circa 20 minuti. La colla può essere applicata su una o su entrambe le facce da incollare.

AVVERTENZE

- E' consigliabile ambientare VINACOL e gli oggetti da incollare nel luogo di posa per almeno 12 ore.
- Il tempo di indurimento del prodotto è fortemente influenzato dallo spessore applicato, dalla traspirabilità delle superfici trattate, dalla temperatura, dall'umidità ambientale e del legno.
- Eventuali residui di VINACOL fresco possono essere eliminati con acqua tiepida, mentre il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido viscoso bianco
Peso specifico	1,09 ± 0,03
Viscosità	160 ± 40 Poise
pH	3.0 ± 1.0
Reisduo solido	51% ± 1%
VOC	0%
Temperatura di applicazione	da 10°C a 35°C
Tempo aperto	8-10 minuti
Tempo di essiccazione	6-24 ore
Consumo lineare	15-20 g/m
Consumo su plance larghezza 12cm	167 g/m²
Consumo su plance larghezza 20cm	100 g/m²
Consumo su plance larghezza 27cm	74 g/m²

Teme il gelo

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.