

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

UNIVERSAL

Primer all'acqua monocomponente

- ✓ Inodore
- ✓ Compatibile con tutte le colle Carver bicomponenti, monocomponenti PU, monocomponenti MS
- ✓ Leggermente colorato per una facile applicazione

Cod. **SO7690**



Primer monocomponente acrilico all'acqua per il trattamento di massetti cementizi assorbenti. UNIVERSAL è facilmente applicabile a pennello o a rullo. Sovrapplicabile con tutte le colle Carver bicomponenti, monocomponenti PU e monocomponenti MS.

CAMPI DI IMPIEGO:

- Trattamento antipolvere e consolidante di superficie per massetti cementizi con umidità residua fino al 2%.
- Risanamento ed isolamento di sottofondi cementizi con umidità residua fino al 3 %.
- Risanamento ed isolamento di sottofondi cementizi con umidità residua fino al 5 %.

Essendo un prodotto all'acqua, UNIVERSAL non è idoneo al trattamento di sottofondi in anidrite.

APPLICAZIONE

VERIFICA DELLE SUPERFICI

Verificare che le superfici da trattare siano assorbenti, non presentino tracce di oli, grassi, vernici, cere o siliconi, né rilasci di sfarinamento o di parte non ancorate. È consigliabile eseguire un trattamento abrasivo con una spazzola d'acciaio ed effettuare un'accurata pulizia della polvere prodotta. Per la riparazione di eventuali crepe, fessure o di rasature parziali utilizzare LEVELTRIS (vedi la relativa scheda tecnica) o una malta sintetica a base di EPOPRIMER (vedere le istruzioni a seguire).

TRATTAMENTI:

- **TRATTAMENTO ANTIPOLVERE DI MASSETTI CEMENTIZI CON UMIDITA' RESIDUA FINO AL 2%:** verificare l'idoneità delle superfici da trattare (vedi sopra). Misurare l'umidità superficiale con igrometro elettronico a contatto e registrare il valore letto. Applicare 1 mano di UNIVERSAL ed accertarsi che il prodotto venga completamente assorbito. Dopo 24 ore, e possibilmente entro 10 giorni, accertarsi che l'umidità superficiale misurata con igrometro elettrico a contatto sia inferiore al 2% ed inferiore o uguale alla lettura registrata precedentemente. Procedere quindi alla posa del parquet con il collante Carver scelto.
- **RISANAMENTO ED ISOLAMENTO DI SOTTOFONDI CEMENTIZI CON UMIDITA' RESIDUA FINO AL 3%:** verificare l'idoneità delle superfici da trattare (vedi sopra). Misurare l'umidità superficiale con igrometro elettronico a contatto e registrare il valore letto. Applicare UNIVERSAL in più passaggi bagnato su bagnato, fino a saturazione del massetto, ed accertarsi che il prodotto venga completamente assorbito. Dopo 2 ma entro 12 ore (tempi di sovrapplicazione), applicare la seconda e la terza mano. Per ottenere un buon isolamento è necessario trattare anche i muri perimetrali fino all'altezza di 5 cm, creando così una protezione a "vasca". Dopo 3-5 giorni, e possibilmente entro 10, misurare l'umidità superficiale con igrometro elettronico a contatto e verificare che il valore sia inferiore o uguale alla lettura registrata precedentemente. Procedere quindi alla posa del parquet con uno dei seguenti adesivi: EPOCOL PLUS o PU-Z500.

- **RISANAMENTO ED ISOLAMENTO DI SOTTOFONDI CEMENTIZI CON UMIDITA' RESIDUA FINO AL 5%:** applicare il prodotto come al punto precedente e procedere quindi alla posa del parquet con PU-Z500.

Cicli e metodi di applicazione diversi da quelli sopra descritti devono essere preventivamente verificati.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra 35% e 75%.
- UNIVERSAL può essere applicato su superfici umide (max. 5%) ma non bagnate.
- Il prodotto, come gli altri primer presenti sul mercato, è idoneo al trattamento di massetti contenenti umidità residua della gettata, ma non al trattamento di superfici esposte ad umidità di risalita permanente.
- Prima di eseguire il trattamento con UNIVERSAL è sempre consigliabile fare una prova preliminare su una piccola parte della superficie per verificare l'assorbimento del prodotto. Per garantire un buon risultato finale è infatti necessario che l'assorbimento della prima mano sia completo. In caso contrario, eseguire una diluizione al 20% con acqua e ripetere la prova. Qualora non si verificasse una completa penetrazione del prodotto, utilizzare il primer SH8000 in sostituzione di UNIVERSAL.
- Il prodotto non è idoneo all'impasto con malte da riparazione.
- Essendo un prodotto all'acqua, UNIVERSAL non è idoneo al trattamento di sottofondi in anidrite.
- Non superare mai le 12 ore di intervallo tra una mano e l'altra.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido giallo
Viscosità	12" F4 ± 2" F4
Peso specifico	1.03 ± 0.01
Massima umidità del massetto	5%
Sovrapplicabilità dopo/entro	2/12 ore
Pedonabilità dopo	3 ore
Incollaggio del parquet dopo / entro	3-10 giorni
Resa media del prodotto in prima mano	3-6 m ² /lt
Resa del prodotto in 2° e 3° mano	5-10 m ² /lt
Diluizione	Acqua
Massima diluizione consentita	20%
Pulizia attrezzi	IDROCLEANER

Solo per uso professionale!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.