

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

NORDIK

Impregnante di finitura

- ✓ Lavoro terminato in sole 4 ore!
- ✓ Alta resistenza
- ✓ Mantiene l'effetto naturale del legno
- ✓ Prodotto Certificato Ecolabel

Cod. SO8000

NORDIK è un prodotto a base oli e resine emulsionati in acqua studiato appositamente per la protezione del legno e in particolare del parquet. Il suo utilizzo, conferisce alle superfici una buona protezione dall'acqua e dagli agenti chimici di uso domestico. Inoltre, mantiene inalterato l'aspetto del legno allo stato naturale, senza formare un film evidente sulla superficie.

Prodotto certificato ECOLABEL (licenza 011/06/6).

Il prodotto è facilmente applicabile a rullo, si carteggia rapidamente, e consente di ultimare il lavoro in sole 4 ore.

NORDIK è disponibile in 5 diverse tonalità miscibili tra loro.



COMPATIBILITÀ

cod. SO8000EN	NORDIK effetto naturale	Solo legni chiari	4 gloss
cod. SO8000LG	NORDIK legno grezzo	Solo legni chiari	10 gloss
cod. SO8000LN	NORDIK legno naturale	Tutti i legni	15 gloss
cod. SO8000QU	NORDIK quercia	Tutti i legni	15 gloss
cod. SO8000XO	NOORDIK super opaco	Tutti i legni	5 gloss

APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il parquet. Dopo aver passato l'ultimo abrasivo (grana 100-120) ed eliminato accuratamente la polvere, agitare la tanica, attendere 15 minuti e applicare NORDIK con rullo a pelo raso (max. 5mm), secondo il seguente ciclo:

Applicare una mano di NORDIK. Senza carteggiare, ma rispettando le tempistiche riportate in tabella applicare una seconda mano di NORDIK. Carteggiare con abrasivi grana 120-150, e applicare la terza mano di NORDIK.

UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO TRATTATI AD OLIO

Una volta terminato il trattamento di impregnazione, il pavimento è pedonabile con cautela dopo 16 ore. Per 4 - 7 giorni è bene evitare di collocare mobili pesanti e tappeti, dopodiché il pavimento può essere sottoposto alla normale usura e manutenzione.

Per la **pulizia e manutenzione ordinaria**, raccomandiamo l'uso del nostro sapone per legno DERGOS.

Per la **manutenzione straordinaria** ed il restauro delle zone usurate o danneggiate, dopo una pulizia a fondo con DETER PARQUET, eseguire una carteggiatura con abrasivo grana 120/150 e applicare 1 o 2 mani di prodotto secondo le modalità descritte sopra.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare ed applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e 35°C, con umidità relativa tra 35% e 70%.
- Verificare che il legno non abbia un'umidità superiore al 10%.
- Prima dell'uso agitare energicamente la tanica e attendere per 15 minuti.
- Durante i mesi caldi, si consiglia di non applicare il prodotto nelle ore centrali del giorno e di evitare assolutamente il sole battente sulla superficie appena verniciata.
- Applicare il prodotto in strato sottile rispettando le rese consigliate (consigliato l'utilizzo di rulli a pelo raso max. 5mm).
- Rispettare sempre i tempi di carteggiabilità e di sovrapplicabilità prescritti. Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.
- **Per carteggiare non usare mai abrasivi con grana più fine della 150.**
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.
- **La superficie trattata è pedonabile con cautela dopo 16 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 4 - 7 giorni.**

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	liquido bianco/rosaceo
Viscosità	18" ± 2" F4
Peso specifico	1.01 ± 0.02 Kg/l
pH	8.0 ± 0.5
Fuori polvere	15 - 20 minuti
Sovrapplicazione dopo/entro	1 / 10 Ore
Carteggiatura dopo/entro	3 / 48 Ore
Cauta calpestabilità dopo	16 Ore
Essiccazione completa	4 - 7 giorni
Resa media per mano	14 - 16 m ² /l
Diluizione	ACQUA BLU
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
Contenuto VOC %	2,5%
Contenuto VOC g/l	25 g/l
Massimo VOC consentito (cat. i BA)	140 g/l

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.