

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

GREENOL PLUS

Impregnante di finitura a olio

- ✓ Non filmogeno
- ✓ Eccellenti resistenze
- ✓ Ottimo riempimento
- ✓ Gradevole effetto seta
- ✓ Per applicazioni industriali e artigianali
- ✓ 2 colorazioni disponibili

Cod. **SO8211**



GREENOL PLUS è un prodotto a base di resine e oli di origine naturale, studiato appositamente per la protezione del legno e in particolare del parquet. Il suo utilizzo, in combinazione con i prodotti di manutenzione della linea Oli Carver, conferisce alle superfici una **buona resistenza all'abrasione** ed **eccellenti resistenze chimiche**. Inoltre, esalta l'aspetto "caldo" del legno allo stato naturale, senza formare un film evidente sulla superficie.

GREENOL PLUS è adatto tanto per applicazione artigianale su pavimenti in legno nuovi o vecchi levigati a nuovo, prelevigati ed eventualmente spazzolati, quanto **per la produzione industriale** di parquet prefinito.

GREENOL PLUS è disponibile nella versione trasparente incolore ad effetto satinato, e in quella Superbianco.

GREENOL PLUS può essere usato da solo o, per migliorare l'impregnazione in profondità del legno e/o produrre pavimentazioni colorate, in combinazione con PRIMOL TURBO.

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE ARTIGIANALE SU GROSSE SUPERFICI O PICCOLE SUPERFICI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Levigare la superficie eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente e usare per l'eventuale stuccatura e rasatura uno dei nostri leganti per stucco. Dopo aver passato l'ultimo abrasivo (si consiglia una rete grana #100-120) rimuovere la polvere prodotta con aspirapolvere e panno antistatico.
- Prima di applicare il prodotto agitare bene la latta di GREENOL PLUS per consentire un'adeguata dispersione degli opacizzanti e degli eventuali pigmenti.

GROSSE SUPERFICI

CICLO APPLICATIVO incolore 1

- In strato sottile, e rispettando la resa consigliata, applicare GREENOL PLUS con una spatola (tipo spatola Carver AC 7610), uno straccio, un pennello o un rullo (consigliato rullo AC7553). Nel caso di applicazione a pennello o rullo dopo 10 minuti togliere l'eventuale eccesso di prodotto non assorbito dal legno con uno straccio o una spatola in gomma poliuretanic.
- Dopo 20/30 minuti passare la monospazzola (a bassa velocità) munita di pad Bianco/Verde per uniformare l'applicazione.
- Dopo circa 4 ore, se necessario, passare una monospazzola munita di pad bianco per rimuovere le eventuali tracce di olio rinvenuto dalle fughe e dai nodi del legno.
- A distanza di 24 ore procedere con l'applicazione della seconda mano di GREENOL PLUS seguendo le stesse metodologie applicative della prima.

CICLO APPLICATIVO incolore 2

- Versare un po' di prodotto direttamente sulla superficie e stenderlo uniformemente usando una monospazzola munita di pad bianco/verde (in alternativa è possibile appoggiare il pad sul pavimento, rimuovere la parte centrale, e versare il prodotto nel buco).
- Dopo circa 4 ore, se necessario, passare una monospazzola munita di pad bianco per rimuovere le eventuali tracce di olio rinvenuto dalle fughe e dai nodi del legno.
- A distanza di 24 ore procedere con l'applicazione della seconda mano di GREENOL PLUS seguendo le stesse metodologie applicative della prima.

CICLO APPLICATIVO CON IMPREGNAZIONE DI PROFONDITÀ E/O COLORATO con PRIMOL TURBO

- In strato sottile, e rispettando la resa consigliata, applicare una mano di PRIMOL TURBO neutro o colorato (per le modalità applicative vedi la relativa SCHEDA TECNICA).
- Dopo circa 4-8 ore (in base alle condizioni di temperatura e umidità ambientale), procedere con l'applicazione di una o due mani di GREENOL PLUS seguendo una delle metodologie applicative descritte prima.

SU PICCOLE SUPERFICI

CICLO APPLICATIVO incolore

- Versare una piccolissima quantità di GREENOL PLUS direttamente sulla superficie da trattare e stenderlo in strato sottilissimo con uno straccio o una spatola.
- Dopo 20-30 minuti ripassare la superficie con uno straccio o un pezzo di Pad Verde/Bianco per uniformare l'applicazione.
- Dopo 24 ore procedere con l'applicazione di una seconda mano di prodotto seguendo lo stesso metodo della prima.
- Dopo 60 minuti circa, se necessario, passare una lucidatrice orbitale munita di panno morbido per rimuovere l'eventuale olio in eccesso rimasto sul legno.

CICLO APPLICATIVO colorato con PRIMOL TURBO

- Applicare una mano di PRIMOL TURBO (per le modalità applicative vedi la relativa SCHEDA TECNICA).
- Dopo 24 ore procedere con l'applicazione di una mano di GREENOL PLUS seguendo lo stesso metodo descritto sopra.
- Dopo 60 minuti circa, se necessario, passare una lucidatrice orbitale munita di panno morbido per rimuovere l'eventuale olio in eccesso rimasto sul legno.

Nei cicli colorati si consiglia sempre di aggiungere un 5% del PRIMOL utilizzato al GREENOL PLUS, per aver un effetto più uniforme e intenso (soprattutto per pavimentazioni bianche).

Per cicli colorati con la colorazione Superbianco utilizzare come finitura GREENOL PLUS Superbianco. In alternativa al PRIMOL si può effettuare un ciclo utilizzando 2 mani di GREENOL PLUS.

APPLICAZIONE INDUSTRIALE

Per informazioni riguardo applicazioni industriali di GREENOL PLUS contattare direttamente il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

MANUTENZIONE

Una volta terminato il trattamento di impregnazione, il pavimento è pedonabile con cautela dopo 24 ore. Per i primi 7-10 giorni è bene evitare la collocazione di mobili pesanti o grossi tappeti e per i primi 10-15 giorni è bene evitare qualsiasi tipo di lavaggio. Dopodiché il pavimento può essere sottoposto alla normale usura e manutenzione.

Per **la pulizia e manutenzione ordinaria**, raccomandiamo di pulire e mantenere il pavimento utilizzando solo i nostri prodotti DETEROL e DERGOS (vedi le relative schede tecniche).

Per **la manutenzione straordinaria** ed il restauro delle zone usurate o danneggiate, dopo una pulizia a fondo con DETEROL (per sgrassare e decerare si possono usare anche i nostri prodotti DETER PARQUET e NET PARQUET), applicare il nostro olio riparatore CARVOL disponibile in tutte le stesse varianti colorate dei PRIMOL (vedi relativa scheda tecnica).

AVVERTENZE

- Agitare bene la latta prima dell'applicazione
- Prima dell'applicazione si consiglia di acclimatare la superficie da trattare e il prodotto a una temperatura ambiente non inferiore a +15°C.
- Occorre tener presente che sia le grammature sia i tempi di essiccazione sono in relazione al tipo di legno che viene trattato. Quanto più alta è la sua capacità di assorbimento, tanto maggiore sarà la grammatura e tanto più rapida la sua essiccazione superficiale.
- Come regola generale, per ottenere una finitura di buon livello noi consigliamo grammature complessive (mediante applicazione in più passaggi) di 60-70 g/m² su legni prosa e molto assorbenti, di circa 50 g/m² su legni compatti e poco assorbenti.
- **Qualunque sia il metodo seguito per l'applicazione, occorre che gli oli siano ben "tirati", facendo riferimento alle rese da noi consigliate. Al termine del lavoro, tutto il prodotto deve essere stato assorbito dal legno.**
- **Una stesura troppo abbondante può infatti causare problemi di essiccazione, soprattutto in corrispondenza delle fughe e dei nodi.**
- **Dopo l'uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati dai prodotti devono essere immersi in acqua prima di essere gettati, al fine di evitare fenomeni di autocombustione.**

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto versione neutra	Liquido beige opalescente
Aspetto versione Superbianco	Liquido bianco
Viscosità	25" F4 ± 5" F4
Peso specifico	0.88 ± 0.01
Tempo di impregnazione	20-30 minuti
Sovrapplicabilità dopo	24 ore
Cauta calpestabilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	10-15 giorni
Resa media per mano	15-20 m ² /litro
Resistenza all'abrasione CS10*	30 mg
Resistenza all'abrasione CS17*	44 mg
Diluizione	DILUENTE LINOLUX
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CE)	50%
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LINOLUX DILUENTE LAVAGGIO

* testTaber abraser, peso 1000g, giri 1000

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.