

Eccellente  
adesione  
Multi-Superficie

Rinnova le superfici  
di pavimenti in legno  
verniciati, oliati,  
preverniciati e preoliati  
senza bisogno  
di rilamatura a legno  
grezzo.



Rinnova le superfici  
di pavimenti in  
laminato e PVC



Copre i graffi  
superficiali e ravviva  
le superfici opacizzate



Adesione perfetta  
in una sola mano



Non necessita l'uso  
di primer o promotori  
di adesione



Alta resistenza  
agli agenti chimici  
e ai graffi



Alta copertura



Lavoro eseguito  
in mezza giornata



Inodore



# Renovation Lacquer

## Vernice Bicomponente per pavimenti



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- BLANCHON RENOVATION LACQUER fornisce un rinnovo a lunga durata per pavimenti in legno verniciati, oliati, pre-verniciati e pre-oliati senza bisogno di rilamatura a legno grezzo, e pavimenti in PVC<sup>(1)</sup> o laminato senza bisogno della completa sostituzione del rivestimento.
- La sua formula unica, unita al suo forte potere bagnante e all'aggiunta di un indurente, garantisce una perfetta adesione ed un'elevata resistenza al calpestio e all'attacco da parte di agenti chimici.
- RENOVATION LACQUER è facile e veloce da usare. Si applica direttamente senza bisogno di fondi o promotori di adesione. La sua facile preparazione e il ciclo applicativo a 1 mano consentono un rapido ritorno all'utilizzo dell'area trattata.
- Disponibile in 2 finiture: satinata, opaca.

<sup>(1)</sup>Usura superficiale: uso frequente, graffi superficiali, piccoli graffi, aspetto macchiato e opacizzato.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La preparazione dipende dal tipo di pavimento da rinnovare:

- PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATI (PREVERNICIATI INDUSTRIALMENTE O VERNICIATI ARTIGIANALMENTE IN OPERA): effettuare una carteggiatura leggera con rete grana #120. Rimuovere tutte le tracce di polvere prodotta, quindi passare uno straccio imbevuto di alcol. La superficie deve essere pulita e asciutta prima di utilizzare RENOVATION LACQUER.
- PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI (PREOLIATI INDUSTRIALMENTE O OLIATI ARTIGIANALMENTE IN OPERA), LAMINATI E PVC: pulire bene tutta la superficie con un pad rosso senza alterare lo stato del pavimento (facendo attenzione a non rimuovere parti del trattamento originale), successivamente rimuovere attentamente tutte le tracce di polvere prodotta. Sgrassare bene la superficie passando uno straccio imbevuto di alcol. La superficie deve essere pulita e asciutta prima di utilizzare RENOVATION LACQUER.
- È consigliato eseguire sempre un test di adesione prima dell'applicazione.
- Non utilizzare RENOVATION LACQUER su pavimenti in legno cerati, trattati con olio di lino o pavimenti in linoleum. Per ulteriori informazioni, contattare direttamente il nostro servizio di assistenza tecnica.
- **IMPORTANTE: un pavimento in legno verniciato che mostra segni di usura molto elevati (zone in cui la vecchia vernice è stata completamente consumata e dove è già comparso lo strato di legno grezzo) deve essere completamente rilamato a grezzo e non può essere rinnovato con una mano di prodotto.**

### INDICAZIONI PER L'USO

#### Preparazione

- Agitare bene la vernice, quindi miscelare i due componenti: 0,25L di INDURITORE (Comp. B) con 2,5L di VERNICE (Comp.A); 1 parte di INDURITORE con 10 parti di VERNICE (rapporto in volume).
- Aggiungere l'INDURITORE a filo e immediatamente mescolare accuratamente per 2-3 minuti. Il prodotto è pronto per essere utilizzato e avrà un tempo di utilizzo massimo (POT LIFE) di 1 ora e mezza.
- **IMPORTANTE: i 2 componenti di RENOVATION LACQUER devono essere usati assieme e non è possibile mischiarli con altri prodotti. Non applicare mai la VERNICE senza averla miscelata con il suo INDURITORE.**
- In normali condizioni di applicazione il prodotto non necessita di diluizione.

#### Applicazione

- Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 12°C, con umidità ambientali relative superiori all'85% e su legni con contenuto di umidità superiore all'11%. Utilizzare solo in aree ben ventilate.
- Applicare una mano abbondante a rullo o pennello (12m<sup>2</sup>/L).
- Su un pavimento in legno oliato, dopo che la prima mano di RENOVATION LACQUER si è asciugata, se la finitura non è uniforme, applicare una seconda mano di RENOVATION LACQUER previa carteggiatura con rete grana #120 e successiva completa rimozione della polvere prodotta. Questa ulteriore mano di vernice deve assolutamente essere data entro le 48 ore successive all'applicazione della prima.

**Blanchon**

# Renovation Lacquer

## Pulizia degli attrezzi

- Pulire gli attrezzi immediatamente dopo il loro utilizzo con acqua. Non riutilizzare i contenitori.
- Smaltimento dei rifiuti:
  - Dopo l'applicazione scolare bene gli attrezzi e strizzare bene gli stracci.
  - Risciacquarli in un contenitore con poca acqua e lasciarla evaporare.
  - I residui solidi possono essere smaltiti normalmente nei rifiuti.
  - Sigillare correttamente i contenitori dopo l'uso.
  - Smaltire i contenitori vuoti correttamente.
  - Non scaricare i residui nelle fognature.

## TEMPI DI ESSICCAZIONE

- Fuori polvere: 30-45 minuti.
- Tempi di carteggiatura/sovraverniciatura: 3 ore (in condizioni ambientali normali).
- Non lasciar passare più di 48 ore tra una mano e l'altra.
- Cauta calpestatibilità: 24 ore circa (in condizioni ambientali normali).
- Essiccazione completa: 5-7 giorni. Prendere precauzioni per i primi giorni: non coprire (teli protettivi), non posare tappeti, non spostare mobili pesanti. Rimuovere la polvere con un aspirapolvere o una scopa (non utilizzare tessuti impregnati).
- Ulteriori suggerimenti: posizionare una protezione adeguata (feltrini) sotto i piedi di tavoli e sedie. Posizionare all'ingresso dell'abitazione uno zerbino in modo da ridurre il rischio di portare sul pavimento ghiaia o eccessiva polvere (che provocano forti sollecitazioni abrasive). Non lasciare che acqua o altri liquidi ristagnino sul pavimento in legno trattato (fare attenzione ai vasi dei fiori).

## RESA

- 12 m<sup>2</sup>/L per mano.

## STOCCAGGIO

- Componente A (vernice): conservare al riparo dal gelo (fare attenzione anche a quando lo si ripone nei veicoli)
- Componente B (induritore): resistente al gelo.
- Dopo l'uso chiudere con attenzione entrambi i contenitori.
- **IMPORTANTE: pulire bene il collo del flacone del catalizzatore per evitare che il tappo si incrosti.**

## MANUTENZIONE

- RENOVATION LACQUER semplifica la manutenzione di tutti i pavimenti.
- **IMPORTANTE: attendere almeno 10 giorni prima di eseguire qualsiasi trattamento di pulizia e manutenzione in modo che RENOVATION LACQUER abbia il tempo di indurire completamente e di raggiungere le sue massime prestazioni.**
- MANUTENZIONE ORDINARIA: Eliminare la polvere con PANNI ANTISTATICI ed eventualmente usare un aspirapolvere con spazzole a setole in fibra naturale, non rotanti, idonee per parquet. Per il lavaggio del parquet si consiglia di usare i prodotti CARVER come PRONTO POLISH PARQUET o DETER PARQUET (vedi le relative schede tecniche)
- DA NON USARE: macchine lavasciuga, polish a base silicone, prodotti a base ammoniacca, alcol, detersivi abrasivi ecc., in altre parole non usare qualsiasi prodotto o macchina progettati per dare al pavimento un aspetto lucido.

## TECHNICAL DATA

|  |   |
|--|---|
| USO  | VERNICE DI PROTEZIONE E RINNOVAMENTO PER PAVIMENTI IN LEGNO, LAMINATI O PVC   |
| TIPOLOGIA DI RESINE                          | Comp. A: Water-based Polyurethane<br>Comp. B: water-borne polyurethanes   |
| PESO SPECIFICO DELLA MISCELA                 | 1.03 (a 20°C)   |
| VISCOSITÀ                                    | Comp. A: 220 centipoises (BROOKFIELD)<br>Comp. B: 200 centipoises (BROOKFIELD)  |
| INFORMAZIONI DI SICUREZZA                    | Fare riferimento alle Schede di Sicurezza pertinenti (disponibili su <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> o su <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ). Comp B: pericoloso. Per la sua manipolazione seguire le indicazioni di sicurezza riportate sulla scheda. |
| RAPPORTO DI CATALISI                         | 10 parti Comp. A + 1 parte Comp. B  |
| INFORMAZIONI DI SICUREZZA                    | Non usare a temperature inferiori a 12°C. Tenere lontano dalla portata dei bambini  |
| TEMPO DI CARTEGGIATURA/<br>SOVRAVERNICIATURA | 3 ore circa (la tempistica può essere influenzata da temperature e umidità ambientale).<br>In ogni caso non superare le 48 ore  |
| TABER TEST                                   | N/A (dipende dal sistema in fase di rinnovamento)   |
| RESISTENZA ALL'IMPATTO                       | N/A (dipende dal sistema in fase di rinnovamento)   |
| RESISTENZA AI GRAFFI                         | N/A (dipende dal sistema in fase di rinnovamento)   |

Scheda tecnica approvata dall'Assistenza Tecnica e rilasciato in Gennaio 2019.

Progettato, sviluppato e prodotto in Francia.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite in buona fede solo come linea guida. In nessuna circostanza implica una garanzia da parte nostra o la nostra responsabilità durante l'uso dei nostri prodotti. Questo scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

50 8<sup>ème</sup> Rue  
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**